

Va multumim pentru alegerea mozaicului DUNIN si va incurajam sa cititi instructiunile de montaj si intretinere. Recomandarile noastre sunt bazate pe activitatile specialistilor DUNIN si va vor permite sa va bucurati cat mai mult de calitatile mozaicului nostru. Respectarea recomandarilor noastre este, de asemenea, o conditie si o baza pentru orice reclamatie. Atunci cand alegeti un mozaic, ar trebui sa tineti cont nu numai de culoarea sau modelul lui ci in primul rand de valorile sale functionale, folosind mozaicul in conformitate cu scopul lui. Toate lucrarile legate de montajul mozaicului trebuie sa fie facute de catre un specialist calificat, tinand cont de principiile care decurg din cunostintele generale de constructie.

TAIEREA

1. Pentru a taia mozaicuri utilizati un fierstrau pentru lemn sau un fierstrau pendular, dupa ce slefuiti marginile cuburilor de mozaic cu un smirghel.
2. Gaurile rotunde ar trebui sa fie facute cu un burghiu pentru lemn
3. Taierea mozaicului in conditi de casa nu este usoara de aceea va recomandam sa aranjati modelul astfel incat sa nu aveti nevoie sa decupati elemente din mozaic.

LIPIREA

1. Inainte de a incepe munca, curățați bine suprafața din praf, apă și substanțe grase. Condițiile optime pentru montarea mozaicului din lemn sunt: temperatura camerei aprox. 20°C și umiditatea aproape de 50%.
2. Inainte de aplicarea placii de mozaic, trebuie pregatita suprafața de montare in mod corespunzator – trebuie sa fie uscata, nivelata, curatata, degresata si fara praf.
3. Suprafata de montare a mozaicului va trebui sa fie tratata cu amorsa folosind o pensula lata sau un trafalet. In camerele cu umiditate ridicata trebuie folosita amorsa pentru izolare.
4. Nu montati mozaicul fara a lasa spatiu pentru rosturi.
5. Intindeti adezivul **POWERFLEX** din gama de produse DUNIN Techn!k cu ajutorul unui spaclu dintat (grosimea dintelor max. 3 mm), astfel incat dupa tararea acestuia pe suprafața adezivului sa ramana brazde paralele. Trebuie sa lipiti mozaicul doar pe un adeziv proaspat aplicat apoi, apasati, fixati si nivelati uniform pe locul montarii. Nu folositi metoda de lipire prin puncte, adezivul trebuie sa umple complet suprafața de sub mozaic. Adezivul **POWERFLEX** este un adeziv cu fixare rapida, de aceea dupa terminarea lucrului, indepartati adezivul de pe suprafața mozaicului precum si curatati uneltele folosite si mainile cu un diluant.
- ATENTIE: nu folositi mortare adezive traditionale sau pe baza de silicon pentru lipirea mozaicurilor din lemn!**
6. Zonele de contact ale mozaicului cum ar fi colturile, sau rosturile la perete si podea trebuie sa fie sigilate cu chitul SUPERFLEX din gama de produse DUNIN Techn!k. In loc-ul chitului SUPERFLEX sa poate folosi un profil de legatura. De asemenea chitul SUPERFLEX trebuie utilizat pentru a sigila locurile unde se monteaza anumite elemente (ex: baterii baie) care trec pe suprafața mozaicului. **Imbinarile de dilatatie ar trebui sa fie compatibile cu imbinarile de dilatatie existente in suprafața de montare. Atunci cand instalati mozaicul pe suprafete mai mari, este recomandabil sa utilizati profilele de legatura.**
7. Placa de mozaic trebuie aplicata pe perete, apoi apasati, fixati si nivelati uniform. Placile de mozaic se monteaza cu distanteri pentru a lasa rosturi intre ele.
8. Indepartati adezivul de pe suprafața mozaicului precum si de pe uneltele folosite si de pe maini. Nu trebuie sa ramana resturi de adeziv pe placile de mozaic.
9. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel puțin 24 de ore.

CHITUIREA

1. Chituirea sa va incepe dupa minim 24 de ore de la montajul placii de mozaic.

SFATUL UNUI MESERIAS: va recomandam sa faceti un test de chit pe o suprafața de mozaic mai mica pentru a asigura chituire cat mai buna.

2. Va recomandam sa folositi chitul SUPERFLEX in capacitate de 300ml sau 600ml. Va rog urmariti instructiunii si parametrii care se gasesc pe ambalajul produsului.
- ATENTIE: nu folositi chituri traditionale sau pe baza de silicon pentru chituirea mozaicurilor din lemn!**
3. Chitul SUPERFLEX sa intareasca, foarte repede, motiv pentru care va recomandam sa chituiti in acelas timp maximum 0.5 m2 din suprafața mozaicului, dupa ce indepartati chitul de pe suprafața mozaicului folosind spatula din cauciuc. Restul de chit **curatati folosind un diluant XTRIM** din gama de produse DUNIN Techn!k. In loc-ul diluantului XTRIM puteti folosi benzina de extractie sau un solvent NITRO pe baza de celuloza. Va recomandam sa faceti un test pentru a verifica calitatea diluantului (unele diluante sunt prea slabe pentru a putea curata bine resturile de chit). Lucrand cu diluant va recomandam sa folositi manusi de protectie rezistente la solvent.

SFATUL UNUI MESERIAS: este necesar sa indepartati foarte atent excesul de chit de pe suprafața mozaicului, apoi curatati foarte bine mozaicul de resturile de chit folosind un diluant XTRIM. Nu lasati resturi de chit pe suprafața mozaicului. In cazul in care restul de chit ramane uscat pe suprafața mozaicului il puteti elimina numai mecanic, folosind smirghel de granulat 240 sau cu un slefuitor.

4. Rosturile pot fi umplute cu chit nivelat la suprafața placii de mozaic sau sa poate lasa o adancitura partiala care va da o forma convexa, aceasta adancitura va accentua modelul elementelor din mozaic.
5. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel puțin 24 de ore.

SFATUL UNUI MESERIAS: In loc de spatula din cauciuc, pentru a elimina restul de chit de pe suprafața mozaicului puteti folosi alte unelte de exemplu: un spaclu metalic sau japonez cu ajutorul carui puteti lua restul de chit. Acest lucru trebuie fi facut cu atentie si cu precizie pentru a nu deteriora suprafața mozaicului.

IMPREGNAREA

- ATENTIE:** impregnarea sa face numai pentru mozaicurile din lemn trecute prin baie de ulei. Nu sa impregneaza mozaicurile lacuite.
1. Curatati mozaicul inainte de impregnare, apoi acoperiti mozaicul cu un ulei NATURAL OIL din gama de produse DUNIN Techn!k pentru impregnarea lemnului.
 2. Pentru impregnare folositi un material din bambus moale sau o pensula. Intindeti impregnant uniform pe suprafața mozaicului. Daca este necesar, puteti aplica alte straturi de ulei dupa 24 de ore.
 3. Nu atingeti mozaicul impregnant timp de cel puțin 24 de ore.

INTRETINEREA

1. Pentru intretinerea periodica a mozaicului din lemn va recomandam sa folositi NUMAI produse pentru ingrijirea lemnului in conformitate cu instructiunile producatorului.
- ATENTIE:** nu folositi produse cu agenti caustici, preparate cu adaos de silicon sau alte substance chimice nepotrivite care pot distruge suprafața lemnului.

RENOVACJA RENOVARIE

1. Mozaicurile trecute prin baie de ulei – folositi minimum 1 strat de ulei conform instructiunilor producatorului.
2. Mozaicurile lacuite – folositi minimum 2 straturi de lac conform instructiunilor producatorului.

SFATUL UNUI MESERIAS: In cazul in care apar zgarieturi pe suprafața mozaicului din colectie Etn!k, puteti slefui (acest lucru trebuie sa fi facut de catre un meserias) si apoi din nou acoperiti suprafața mozaicului cu un strat de lac sau ulei conform instructiunilor producatorului.

ATENTIE: nu lasati pe suprafața mozaicului pete de apa, lichide calde sau substante cu culori intense de exemplu: vinuri, sucuri etc. deoarece acest lucru poate duce la decolorare la suprafața mozaicului.

SFATUL UNUI MESERIAS: mozaicuri din lemn Etn!k sunt facute din lemn natural masiv, care este impregnat in procesul lui de productie. Mozaicurile din bambus Etn!k sunt facute din lastari de bambus natural, presat, iar suprafața sa este acoperita cu mai multe straturi de lac. In functie de model, sa pot utiliza mozaicuri atat in interior de exemplu in baie, bucatarie, living, cati si in exterior de exemplu pe veranda, terasa etc.

Diferente de nuanta si dimensiunile mozaicului

Mozaicul de piatra este facut din materie prima naturala, de aceea grosimea si dimensiunea mozaicului pot fi variate (toleranta fata de dimensiunile date in catalog este de ± 2 mm). Condițiile mentionate mai sus nu fac obiectul reclamatiei. Va rugam sa retineti ca mozaicul destinat unei camere trebuie sa fie intotdeauna comandat din acelas lot. Inainte de a monta mozaicul asigurati-va ca lotul achizitionat are calitatea, dimensiunea si nuanta specifica solicitari Dvs. Nerespectarea conditiilor mentionate mai sus nu poate face obiectul reclamatiei.

Mai multe informatii puteti gasi in Declaratia de performanta conform CPR disponibila pe www.dunin.eu sau contactand direct departamentul tehnic DUNIN.